

Назначение

- для защиты и увеличения срока службы кокилей;
- для поверхностного модифицирования литья

Порошок предназначен для рафинирования серого и высокопрочного чугуна, а так же для улучшения качества поверхности отливок при литье в кокиль.

Состав:

Основные элементы	%
Si	55 - 60
TRE	0,5 – 1,2
Ca	5,0-7,0
Al	< 1,7
Fe	ост.

В зависимости от особенностей конкретного производства и решаемой задачи наши технические специалисты помогут подобрать оптимальное соотношение химических элементов в данном сплаве.

Фракция:

0,1-0,4 мм.

Упаковка:

- мешки типа «big-bag» с полиэтиленовыми вкладышами, предохраняющими лигатуры от взаимодействия с окружающей средой.