

Назначение

Лигатура комплексная предназначена для получения перлитной структуры металлической матрицы чугуна.

Практическое применение

- микролегирование чугуна;
- повышение уровня механических свойств за счет измельчения перлита и графита.

Основные элементы, %	МЕХМАРК® 45	МЕХМАРК® 60
Si	15-20	12-15
Cu	45-50	48-52
Sn	–	10-14
Cr	8-12	–
Mn	8-12	–
Fe	ост.	ост.

Фракция:

0-10 мм;

0-20 мм.

Расход:

Расход лигатуры при вводе в ковш зависит от требуемых механических свойств отливок.

Упаковка:

- мешки типа «big-bag» с полиэтиленовыми вкладышами, предохраняющими лигатуры от взаимодействия с окружающей средой;
- бумажные мешки с развесом модификатора от 5 до 20 кг.