



Десульфуратор MgPro 200

Десульфуратор **MgPro 200** предназначен для частичного удаления серы из чугунов, полученных в дуговых и индукционных печах, разливочных ковшах.

Десульфуратор **MgPro 200** представляет собой фракционированный состав размером частиц до 10 мм, упакованный в плотный полимерный пакет с индивидуальной фасовкой, не является вредным для персонала. Данный материал не оказывает отрицательного влияния на металл.

Применение:

После расплавления шихты и скачивания шлака задать материал **MgPro 200** на зеркало металла в печь/ковш. Обеспечить температуру металла в интервале 1500-1550°C. Произвести выдержку металла в печи/ковше 3-5 минут и скачать шлак. Для более эффективного воздействия на расплав, рекомендуем провести дополнительную обработку десульфуратором **MgPro 200** в ковше

Расход 8-12 кг/т

Упаковка:

- в полимерных пакетах по 2 – 5 кг и уложенные в мешки типа "big bag"